

## Effecttoeslagen

*Effecttoeslag is een vul- en toeslagmateriaal voor het ontwerpen en creëren van een decoratieve structuur van leem- en kalkpleisters en -verven.*



### TOEPASSINGSGBIED

Effecttoeslagen zijn additieven die gebruikt worden in de ecologische leem- en kalkpleisters en leem- en kalkverven om een ander, extra oppervlakte-effect te creëren. Dit is een ideale manier om muur- en plafondoppervlakken extra te accentueren.

### KLEUR EN EFFECTEN

**Zilverglans:** (productnummer: 360080)

Deze toeslag creëert een glanzend en levendig oppervlak dat afhankelijk van de lichtinval glinstert met een zilveren gloed. Met de zilverglans kunnen grote wandvlakken worden gedecoreerd, maar kan ook in kleine hoeveelheden aan het pleister of verf worden toegevoegd.

**Sterrenglans:** (productnummer: 360082)

Deze toeslag zorgt voor een reflecterende glans die ontstaat wanneer licht op het muuroppervlak valt. Het licht wordt op bepaalde punten gereflecteerd en geeft een prachtig effect. Ervaar de glans van de sterren met een visueel unieke effectoptiek. Ideaal om bijzondere ruimtes te verlevendigen of wandoppervlakken te accentueren.

**Basaltzand antraciet:** (productnummer: 360072)

In tegenstelling tot het zwarte glanzende zand produceert basaltzand antraciet een niet glanzende oppervlakte-structuur. De antracietkleurige korrels komen goed tot hun recht in een pleistersysteem. De basaltzand antraciet toeslag geeft een eenvoudig, modern en toch tijdloos uiterlijk. De aanwezige fijne deeltjes kleuren het wandoppervlak tot op zekere hoogte met een beetje antracietkleurige, evenwichtige sluijer, die de basiskleur van het pleister of verf niet sterk beïnvloedt. Past bijzonder goed bij lichte tinten.

**Goudstro:** (productnummer: 360076)

Stro wordt al duizenden jaren in traditionele pleistersystemen gebruikt. De grondslag hiervoor ligt in de wapende werking van stro bij het produceren van een stabiele - en scheurbestendige mortel. De goudstro toevoeging wordt nu alleen nog voor decoratieve doeleinden gebruikt. Toegevoegd aan een kalk- of leempleister, zorgt goudstro voor een landelijk tintje. Ideaal voor het aanbrengen van accenten of voor een levendig en opwindend wand- en plafondoppervlak.

**Glanszand zwart:** (productnummer: 360074)

Deze toeslag creëert een levendig en modern wanddesign, Het glanzende zandzwart reflecteert licht en gaat glinsteren als het licht erop valt. Glanszand zwart creëert een individueel effect op lichte tinten, maar ook op gekleurde of donkere tinten.

**Barokzand rood:** (productnummer: 360078)

Het rode barokzand zorgt voor een subtiele roodachtige schaduw op het wandoppervlak. De rode zandkorrels worden op bepaalde punten zichtbaar en verlevendigen de kleurstructuur. Elke kleur heeft zijn eigen individuele uitstraling, vooral bij zeer licht- en donkergekleurde antraciet tinten. Kijk op onze website [www.groenemortels.nl](http://www.groenemortels.nl) voor de mogelijkheden.

## SAMENSTELLING

Gekorrelld, gedroogd en natuurlijk gemalen zand, spiegelglas, minerale grondstoffen en gereinigd stro.

## ONDERGROND

De ondergrond dient minimaal licht zuigend, droog, stof-, vetvrij, stabiel en vormvast te zijn. Eventuele oneffenheden en onvolkomenheden dient u vooraf te repareren en te laten drogen. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Rysse Primer of SLP Diepgrond. Stoffen – bijvoorbeeld nicotine, roet, roest e.d. - die in de ondergrond kunnen doorbloeden dienen vooraf geïsoleerd te worden. Vraag bij twijfel een maatwerkadvies.

## VERWERKING

Nadat de Leem- of de Kalkfinish is gemengd zoals in de technische merkbladen van de betreffende producten staat omschreven kan de effecttoeslag aan het pleister worden toegevoegd. De hoeveelheid van een Effecttoeslag is precies genoeg voor een zak Leem- of Kalkfinish van 20 kg. Meng de gekozen decoratieve Effecttoeslag grondig door het pleistermateriaal tot een homogene pleister is ontstaan.

### **Zo creëer je het effect:**

Wacht voor het aanbrengen van de tweede laag tot de eerste laag vormvast is. Dit betekent dat het droog is en alleen onder druk kan worden verwijderd of vervormd.

**Pas op:** *De tijd voor verdere verwerking van het oppervlak is bij een kalkpleister nu beperkt en kort. Dit geldt niet voor leempleisters.*

Was de effectdeeltjes vrij met de natte schuurspons. Veeg met lichte druk over het wandoppervlak. Wring de spons regelmatig uit en gebruik leidingwater. Des te meer je wast, des meer het extra effect zichtbaar wordt. Besteed aandacht aan het oppervlak en zorg ervoor dat het pleister niet te zwaar wordt belast.

## DROOGTIJD

Afhankelijk van de aard van de ondergrond, de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid ca. 4-12 uur.

## VERPAKKING EN VERBRUIK

Een papieren zak effecttoeslag is voldoende voor een zak van 20 kg fijne kalk- of leemfinish  
Het verbruik verandert nauwelijks merkbaar als het effecttoeslag wordt toegevoegd.

## TEMPERATUUR

Niet verwerken bij lucht- of wandtemperaturen onder +8 °C.

## OPSLAG

De pigmenten zijn in gesloten verpakking en bij droge opslag onbeperkt houdbaar.

## VEILIGHEID

Neem voordat u begint de gevarenwaarschuwingen in acht:

Leem- en kalkfinish kan huidirritatie veroorzaken. Vermijd het inademen van stof/nevel en gebruik de daarvoor beschikbare PBM's, zoals beschermende handschoenen, beschermende kleding en oog- en adembescherming. Bij contact met de huid: wassen met veel water en zeep. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: gedurende enkele minuten met water spoelen. Mortelresten kunnen na uitharding aan het huishoudelijk afval worden toegevoegd

## TIPS EN TRUCS

- ✓ Om het decoratieve effect nog verder te versterken kan het oppervlak, nadat het pleister droog is, met een fijne bezem licht worden bewerkt.
- ✓ Niet te sterk schuren en sponzen en niet te vaak op één plek.

## BIJZONDERHEDEN

Benodigdheden:

- Leem- of Kalkfinish, pigmentmengsel, eventueel steenpleistertoeslag en effecttoeslag naar keuze
- Mixer
- Pleisterspaan
- Spaarbord en schuurspons
- Venetiaanse pleisterspaan
- Stucloper, plasticfolie, papier en plakband
- Mortelkuip en emmer

Let op: lees eerst de betreffende verwerkingsinstructies voor Leem- en Kalkfinish.

## ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van de pleistersystemen van Groene mortels en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in onze adviezen worden genoemd. Onze technische merkbladen zijn – onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgesteld volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. Ons verwerkingsadvies is gebaseerd op jarenlange ervaring. De applicatietechniek en ervaring van de vakman speelt een belangrijke rol bij het eindresultaat. Kleurafwijkingen kunnen niet worden uitgesloten. Het ontstaan van scheuren in het pleisterwerk valt niet onder de garantie als deze door werking van de ondergrond worden veroorzaakt.

SLP Afbouwstoffen bv. levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als deze nog niet in uw bezit is.